



Screen Chemicals



SCRICHE KS 500

Codice N° 991076

DESCRIZIONE PRODOTTO

Fotoemulsione PRE-POLIMERA al DIAZO indicata per la preparazione di quadri destinati alla stampa serigrafica con inchiostri a base solvente e UV

CAMPI DI UTILIZZO

Fotoemulsione idonea alla stampa con:

- Inchiostri a base solvente
- Inchiostri UV
- Inchiostri Plastisol

CARATTERISTICHE TECNICHE

- COLORE = VIOLA
- CONTENUTO SOLIDO = 36%
- VISCOSITÀ = circa 7500 cPs (25°C)

PROCESSO APPLICATIVO

Sensibilizzante	DIAZOSENSITIZER MICRO HD POLVERE Non necessita di dissoluzione in acqua
Applicazione	In funzione del buratto utilizzato
Asciugamento	30°C – 35°C
Esposizione	In funzione della quantità di fotoemulsione applicata
Sviluppo	Acqua
Ritocco	Eventualmente con la fotoemulsione
Catalisi	Non è richiesta
Verniciatura	Non è richiesta
Recupero	Con i prodotti della serie POLISTRIP
Confezione	M1KS500 = Kit da 1 Kg (1 x 1 Kg di ZERO-IN KS 500 + 1 dose di DIAZO) M5KS500 = Kit di 10 Kg (2 x 5 Kg di ZERO-IN KS 500 + 2 dosi di DIAZO)
Scheda di sicurezza	Disponibile su richiesta

SENSIBILIZZAZIONE:

Aggiungere **DIAZOSENSITIZER MICRO HD POLVERE** direttamente nella fotoemulsione. Il tempo di disaerazione è di circa 2 ore. La miscela ha un pot-life di 4 settimane, se conservata in luogo fresco (4-10°C) e al riparo dalla luce.

APPLICAZIONE:

L'applicazione deve essere in funzione del buratto; il range consigliato è da 90 fili/cm a 140 fili/cm. Ad esempio, con buratto a 120 fili/cm, si propone di applicare una "mano" di emulsione sul "lato stampa" e una mano sul "lato racla" (seguendo l'ordine indicato).

ASCIUGAMENTO:

Si segnala di non superare i 30°C – 35°C. I tempi variano in funzione della quantità di fotoemulsione applicata.

CARATTERISTICHE GENERALI

- Fotoemulsione PREPOLIMERA al DIAZO
- Necessita di sensibilizzazione con DIAZO-COMPOSTI
- Ottima resistenza agli inchiostri base solvente e UV
- Buona resistenza agli inchiostri plastisol
- Eccellente risoluzione
- Elevata definizione dei contorni
- Buona latitudine di esposizione
- Buona resistenza meccanica
- Esente da SOLVENTI

ESPOSIZIONE:

L'esposizione deve essere in funzione della quantità di fotoemulsione applicata.

Si consiglia l'utilizzo di una lampada METAL-ALOGENA UV 5000 W. Ad esempio:

- Telaio = 120 fili/cm
- Lampada = metal-alogena UV 5000 W
- Distanza = 140 cm
- **Tempo di Esposizione = 60 secondi**

SVILUPPO:

Si consiglia di immergere il telaio in acqua a temperatura ambiente per un tempo di circa 5 minuti. Sciacquare con un getto d'acqua e, successivamente, asciugare in forno a una temperatura di circa 30°C – 40°C.

RITOCO:

Dopo l'eventuale ritocco con la fotoemulsione sensibilizzata, si necessita una ri-esposizione di alcuni minuti.

RECUPERO:

Se si necessita il recupero dei telai dopo la stampa, si consiglia l'utilizzo di prodotti della serie **POLISTRIP**.



Screen Chemicals



RACCOMANDAZIONI SPECIALI

- Testare sempre le caratteristiche del prodotto, prima di procedere all'applicazione.
- Utilizzare sempre il prodotto in ambiente protetto con luce gialla.
- I sensibilizzanti devono essere conservati a una temperatura di circa 5°C. In queste condizioni, il prodotto ha uno shelf life di circa 1 anno.
- L'emulsione non sensibilizzata, se conservata a una temperatura massima di 20°C, ha uno shelf life di circa 1 anno.
- L'emulsione sensibilizzata, se conservata a una temperatura di circa 4°C - 10°C, ha un pot life di 4 settimane.

NOTA INFORMATIVA IMPORTANTE

Le informazioni riportate in questa scheda tecnica non sono da ritenersi esaustive, ma chiunque dovesse utilizzare il prodotto per un qualsiasi scopo diverso da quello specificatamente consigliato sul presente documento senza una precisa conferma scritta da parte nostra, lo fa a suo rischio e pericolo.

Sebbene infatti ci adoperiamo per assicurare che tutti i consigli qui contenuti riguardo al prodotto siano corretti, non abbiamo tuttavia nessun controllo né sulla qualità e le condizioni del supporto, né sui molteplici fattori che possono influire sull'uso e l'applicazione del prodotto.

Pertanto, salvo specifici accordi scritti, non accettiamo nessuna responsabilità – di qualità natura ed in qualunque maniera si dovesse presentare – in merito al rendimento del prodotto, né per qualsiasi perdita o danno derivante dall'uso non autorizzato del prodotto.

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a revisioni periodiche, in base all'esperienza e alla nostra politica di costante miglioramento del prodotto.