

Texilac Decolortex Denim

Codice 167463

DESCRIZIONE PRODOTTO

Inchiostro bi-componente a base acqua per la stampa tessile in corrosione su denim.

CAMPI DI UTILIZZO

Stampa tessile diretta. Per capi confezionati o pre-tagliati.

PROCESSO APPLICATIVO

Supporti	<ul style="list-style-type: none"> Cotone (denim) I supporti devono essere colorati
Fili/cm	Max 43 Fili/cm (110 Th/inch)
Emulsione	<ul style="list-style-type: none"> Quadrex Zero-In Astra Zero-In Universal Plus
Racla	Profilo quadrato Durezza 60-65 Shore
Polimerizzazione	160°C per 4 minuti
Diluente	Eventualmente, max 2% acqua
Attivatore	15% <i>Texilac Decolortex Attivatore</i>
Ritardante	Eventualmente, max 3% <i>Texilac Ritardante e Urea</i>
Pulizia	Acqua o <i>Screenclean ST</i>
Stoccaggio	<ul style="list-style-type: none"> Lontano dai raggi solari diretti A temperatura fra 15-35°C
Confezione	Vedi tabella gamma prodotti
Scheda di sicurezza	Disponibile su richiesta

CARATTERISTICHE GENERALI

- Ottima stampabilità
- Mano estremamente morbida
- Idoneo per l'applicazione serigrafica e quella a spruzzo

PREPARAZIONE

Al momento della stampa, aggiungere il 15% di *Texilac Decolortex Attivatore*. Mescolare bene prima dell'uso.

Il pot-life della miscela è di circa 8 ore. Tale durata può variare in funzione delle condizioni ambientali di stampa: temperature e umidità elevate possono ridurla.

Per le applicazioni a spruzzo, si consiglia l'aggiunta del 10% di acqua.

APPLICAZIONE

Regolare al meglio la pressione e il fuori contatto in funzione del disegno e dell'effetto desiderato. Per ottenere un migliore effetto, si consiglia di depositare un quantitativo abbondante di prodotto.

POLIMERIZZAZIONE

Il tessuto stampato, ancora bagnato, deve essere polimerizzato in forno a 160°C per 4 minuti.

LAVAGGIO

Per ottenere l'effetto finale, si deve lavare il tessuto stampato dopo polimerizzazione. Tale trattamento va effettuato in acqua calda (50-60°C), con comuni saponi, fino a completa eliminazione di tutti gli ausiliari applicati in fase di stampa e al conseguimento della mano morbida finale.



RACCOMANDAZIONI SPECIALI

- Testare sempre le caratteristiche della stampa, prima di procedere alla produzione.
- Verificare sempre le condizioni di polimerizzazione; l'eventuale aggiunta di additivi può richiedere tempi più lunghi.
- Considerando che il buon risultato finale è fortemente influenzato dai coloranti e dal processo di tintura, si consiglia di eseguire sempre prove preventive nelle condizioni che saranno poi usate per la realizzazione dell'effetto.
- Si consiglia di aggiungere piccole quantità di pasta da stampa nel quadro. Tali aggiunte permettono di mantenere l'inchiostro fresco.

GAMMA PRODOTTI

Codice	Base Acqua	Confezione
167463	DECOLORTEX DENIM	5 kg
167466	DECOLORTEX ATTIVATORE	1 kg

MACCHINARI

Idoneo per impiego su macchine automatiche, semi-automatiche e manuali.

NOTA INFORMATIVA IMPORTANTE

Le informazioni riportate in questa scheda tecnica non sono da ritenersi esaustive, ma chiunque dovesse utilizzare il prodotto per un qualsiasi scopo diverso da quello specificatamente consigliato sul presente documento senza una precisa conferma scritta da parte nostra, lo fa a suo rischio e pericolo.

Sebbene infatti ci adoperiamo per assicurare che tutti i consigli qui contenuti riguardo al prodotto siano corretti, non abbiamo tuttavia nessun controllo né sulla qualità e le condizioni del supporto, né sui molteplici fattori che possono influire sull'uso e l'applicazione del prodotto.

Pertanto, salvo specifici accordi scritti, non accettiamo nessuna responsabilità – di qualità natura ed in qualunque maniera si dovesse presentare – in merito al rendimento del prodotto, né per qualsiasi perdita o danno derivante dall'uso non autorizzato del prodotto.

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a revisioni periodiche, in base all'esperienza e alla nostra politica di costante miglioramento del prodotto.