

Texilac Devorè

Codice 167467

DESCRIZIONE PRODOTTO

Inchiostro bi-componente a base acqua per la stampa tessile devoré.

CAMPI DI UTILIZZO

Stampa tessile diretta. Per capi confezionati, pre-tagliati e tessuto.

PROCESSO APPLICATIVO

Supporti	<ul style="list-style-type: none"> Cotone/Poliestere I supporti possono essere bianchi o colorati
Fili/cm	Max 43 Fili/cm (110 Th/inch)
Emulsione	<ul style="list-style-type: none"> Quadrex Zero-In Astra Zero-In Universal Plus
Racla	Profilo quadrato Durezza 60-65 Shore
Polimerizzazione	170°C per 3 minuti
Diluente	Eventualmente, max 2% Acqua
Attivatore	10-20% <i>Texilac Devorè Attivatore</i>
Pigmenti	Eventualmente, max 3% <i>Sublistar Base Euro</i> concentrate
Ritardante	Eventualmente, max 3% <i>Texilac Ritardante</i>
Pulizia	Acqua o <i>Screenclean ST</i>
Stoccaggio	<ul style="list-style-type: none"> Lontano dai raggi solari diretti A temperatura fra 15-35°C
Confezione	Vedi tabella gamma prodotti
Scheda di sicurezza	Disponibile su richiesta

CARATTERISTICHE GENERALI

- Per tessuti misti *Poliestere/Cotone*
- Mano estremamente morbida
- Buona stampabilità

PREPARAZIONE

Inchiostro bi-componente. *Texilac Devorè* deve essere miscelato con il 10-20% di *Texilac Devorè Attivatore*. Mescolare bene prima dell'uso. La quantità del *Texilac Devorè Attivatore* può variare in funzione di:

- composizione della mista *Poliestere/Cotone*: percentuali alte di cotone richiederanno quantità maggiori di attivatore
- spessore e tipo di tessuto: maggiore sarà lo spessore maggiore sarà la quantità di attivatore.

Il pot-life della miscela è di circa 8 ore. Tale durata può variare in funzione delle condizioni ambientali di stampa: temperature e umidità elevate possono ridurla. Verificare sempre che il supporto sia una fibra mista *Poliestere/Cotone*.

PREPARAZIONE PER APPLICAZIONI PARTICOLARI

Effetti Multicolor

Miscelare il 3% di *Sublistar Basi Euro Concentrate* nel *Texilac Devorè*. Aggiungere poi dal 10 al 20% di *Texilac Devorè Attivatore*. Mescolare bene prima dell'uso.

La miscela così preparata consentirà l'ottenimento di effetti devoré colorati.

È possibile ottenere l'effetto appena descritto solo su fibre miste *Poliestere/Cotone* di colore bianco.



APPLICAZIONE

Regolare al meglio la pressione e il fuori contatto, in funzione del disegno e dell'effetto desiderato. Per ottenere un migliore effetto, si consiglia di depositare un quantitativo abbondante di prodotto stampando, se necessario, più volte. Si può eseguire l'applicazione in combinazione con *Texilac/Texiplast*, come ultimo colore a riserva.

POLIMERIZZAZIONE

Il tessuto stampato, ancora bagnato, deve essere polimerizzato in forno a 170°C per 3 minuti.

LAVAGGIO

Per ottenere l'effetto finale, si deve lavare il tessuto stampato dopo polimerizzazione. Tale trattamento va effettuato in acqua calda (50-60°C), con comuni saponi, fino a completa eliminazione di tutti gli ausiliari applicati in fase di stampa e del cotone carbonizzato e fino al conseguimento della mano morbida finale.

RACCOMANDAZIONI SPECIALI

- Testare sempre le caratteristiche della stampa, prima di procedere alla produzione.
- Verificare sempre le condizioni di polimerizzazione; l'eventuale aggiunta di additivi può richiedere tempi più lunghi.
- Si consiglia di aggiungere piccole quantità di pasta da stampa nel quadro. Tali aggiunte permettono di mantenere l'inchiostro fresco.

GAMMA PRODOTTI

Codice	Base Acqua	Confezione
167467	DEVORÈ	5 e 50 kg
167468	DEVORÈ ATTIVATORE	1 kg

MACCHINARI

Idoneo per impiego su macchine automatiche, semi-automatiche e manuali, manomacchine e rotative.

NOTA INFORMATIVA IMPORTANTE

Le informazioni riportate in questa scheda tecnica non sono da ritenersi esaustive, ma chiunque dovesse utilizzare il prodotto per un qualsiasi scopo diverso da quello specificatamente consigliato sul presente documento senza una precisa conferma scritta da parte nostra, lo fa a suo rischio e pericolo.

Sebbene infatti ci adoperiamo per assicurare che tutti i consigli qui contenuti riguardo al prodotto siano corretti, non abbiamo tuttavia nessun controllo né sulla qualità e le condizioni del supporto, né sui molteplici fattori che possono influire sull'uso e l'applicazione del prodotto.

Pertanto, salvo specifici accordi scritti, non accettiamo nessuna responsabilità – di qualità natura ed in qualunque maniera si dovesse presentare – in merito al rendimento del prodotto, né per qualsiasi perdita o danno derivante dall'uso non autorizzato del prodotto.

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a revisioni periodiche, in base all'esperienza e alla nostra politica di costante miglioramento del prodotto.