

Ausiliari Texiplast

Codice 167--- e TEXPRI 3-123

PLASTIFICANTE	
TEXIPLAST ADDITIVO 33 Codice 167833 Confezione: 1 e 5 kg	 <ul style="list-style-type: none"> • Plastificante • Fluidifica l'inchiostro e lo rende più elastico, morbido e lucido dopo polimerizzazione • Può essere usato in quantità variabile dal 5 al 10%
ADDITIVO VISCODEPRESSANTE/DILUENTE	
TEXIPLAST ADDITIVO 554 Codice 167854 Confezione: 1 e 5 kg	 <ul style="list-style-type: none"> • Viscodpressante / Diluente • Riduce la viscosità dell'inchiostro senza compromettere la coprenza; utile per l'applicazione di inchiostri plastisol lavorando su macchine automatiche a più colori. • La percentuale massima di utilizzo è pari al 5%
ADDITIVO RIGONFIANTE	
TEXIPLAST ADDITIVO RIGONFIANTE Codice 167842 Confezione: 1 e 5 kg	 <ul style="list-style-type: none"> • Additivo rigonfiante • Permette di ottenere effetti in rilievo con i colori della serie <i>Texiplast</i>, senza alterare la durata e le caratteristiche di stampabilità, brillantezza e solidità • La polimerizzazione a 140-150°C è sufficiente per ottenere l'effetto rigonfiato • Può essere usato in quantità variabile dal 5 al 20% per ottenere effetti rigonfiati più o meno evidenti
ADDITIVO PER INCREMENTARE L'ADESIONE	
TEXIPLAST ADDITIVO PROMOTEX Codice 167830 Confezione: 1 e 5 kg	<ul style="list-style-type: none"> • Additivo per incrementare l'adesione • Permette di aumentare l'adesione e quindi le solidità. Da utilizzare in particolar modo su tessuti sintetici o in caso di post trattamenti quali "sovratinture" o "Stone Wash" • La percentuale massima di utilizzo è pari al 15%
ADDENSANTE	
TEXIPLAST ADDENSANTE Codice 167836 Confezione: 0,250 kg	 <ul style="list-style-type: none"> • Additivo per aumentare la viscosità degli inchiostri plastisol • Aggiungere il prodotto miscelando e avendo cura di non scaldare la miscela durante la dispersione • <i>Texiplast Addensante</i> non agisce immediatamente. Dopo la dispersione, è necessario attendere circa 3 ore, per ottenere la viscosità definitiva • La percentuale massima di utilizzo è pari a 0,5%

ADDITIVO PER INCREMENTARE L'ADESIONE

TEXIPLAST ADDITIVO STRETCH

Codice 167838
Confezione: 1 e 5 kg



- Additivo per incrementare l'elasticità
- Riduce la viscosità dell'inchiostro senza compromettere la coprenza; utile per l'applicazione di inchiostri plastisol lavorando su macchine semiautomatiche a più colori
- La percentuale massima di utilizzo è pari al 10-15%

ADDITIVO ANTI-FOIL

TEXPRI 3-123 (ANTI-FOIL)

Codice 996279
Confezione: 5 kg



- Additivo Anti Foil
- Permette di ottenere stampe in combinazione con il foil (mytex)
- Può essere usato in quantità variabile dal 10 al 15%

RACCOMANDAZIONI SPECIALI

- Testare sempre le caratteristiche del prodotto, prima di procedere alla produzione.
- Verificare sempre le condizioni di polimerizzazione; l'eventuale aggiunta di additivi può richiedere tempi e temperature differenti.

ATTENZIONE

La scheda tecnica non sostituisce la Scheda di Sicurezza né la Dichiarazione di Conformità specifica, tali documenti potranno essere richiesti al nostro SHEQ (Ufficio sicurezza prodotto), all'indirizzo di posta elettronica safety@eptainks.com

La scheda tecnica non esonera in nessun caso lo stampatore, che rimane il solo responsabile del rispetto delle norme, delle specifiche e delle necessarie e relative certificazioni dei capi finiti.

NOTA INFORMATIVA IMPORTANTE

Le informazioni riportate in questa scheda tecnica non sono da ritenersi esaustive, ma chiunque dovesse utilizzare il prodotto per un qualsiasi scopo diverso da quello specificatamente consigliato sul presente documento senza una precisa conferma scritta da parte nostra, lo fa a suo rischio e pericolo.

Sebbene infatti ci adoperiamo per assicurare che tutti i consigli qui contenuti riguardo al prodotto siano corretti, non abbiamo tuttavia nessun controllo né sulla qualità e le condizioni del supporto, né sui molteplici fattori che possono influire sull'uso e l'applicazione del prodotto.

Pertanto, salvo specifici accordi scritti, non accettiamo nessuna responsabilità – di qualità natura ed in qualunque maniera si dovesse presentare – in merito al rendimento del prodotto, né per qualsiasi perdita o danno derivante dall'uso non autorizzato del prodotto.

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a revisioni periodiche, in base all'esperienza e alla nostra politica di costante miglioramento del prodotto.