

Screen Printing Inks



# TEXYLON REFLEX

Codice N° A31158126

## DESCRIZIONE PRODOTTO

Inchiostro a base solvente rifrangente

## CAMPI DI UTILIZZO

TEXYLON REFLEX è adatto alla stampa di abbigliamento sportivo, coni stradali, supporti vari in PU o PA.

Il prodotto può essere stampato anche su Nylon, carta e cartone.

## PROCESSO APPLICATIVO

<b>Supporti</b>	Nylon, PU, PA Carta, cartone
<b>Fili/cm</b>	Da 43 a 90
<b>Emulsione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ZERO-IN SV PLUS VIOLA</li> <li>ZERO-IN SR-V</li> </ul>
<b>Racla</b>	Profilo quadrato Durezza 70 - 75 Shore
<b>Essiccamento</b>	A temperatura ambiente Forno a 50°C per 1 minuto
<b>Diluenti</b>	<b>DILUENTE 90.918 LENTO</b> <b>DILUENTE 90.924</b>
<b>Ritardante</b>	<b>TEXYLON 58.888 GEL RETARDER</b> (codice A31458888001) Max. 30 %
<b>Promotore d'adesione</b>	<b>PROMOTORE D'ADESIONE 90.908</b> (codice A31890908000) Max 10%
<b>Pulizia</b>	<b>SOLVENTE LAVAGGIO LQ 90.920</b>
<b>Conservazione</b>	Il prodotto, se conservato al buio, nella confezione originale chiusa, a una temperatura di 20-25°C, ha una vita di circa 2 anni.
<b>Confezione</b>	1 Kg
<b>Scheda di sicurezza</b>	Disponibile su richiesta

## CARATTERISTICHE GENERALI

- Rapida essiccazione
- Buona coprenza
- Ottima flessibilità
- Elevata elasticità

## PREPARAZIONE

Prima dell'uso, l'inchiostro deve essere ben mescolato e diluito secondo le necessità di stampa, utilizzando il **DILUENTE 90.924** o **DILUENTE LENTO 90.918**.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

La resa del prodotto stampato a 77 fili/cm è di 30-35 m<sup>2</sup>/Kg. Tale dato è del tutto indicativo, in quanto dipende dalla diluizione, dal supporto e dall'attrezzatura di stampa.

## RACCOMANDAZIONI SPECIALI

- Testare sempre le caratteristiche del prodotto prima di procedere alla produzione.
- Le informazioni qui riportate sono il risultato di conoscenze ed esperienze precedenti, non rappresentano garanzia o assicurazione.
- Per migliorare l'adesione su supporti critici, aggiungere fino al 10% di **PROMOTORE DI ADESIONE 90.908**.
- Con l'aggiunta del promotore di adesione l'inchiostro ha un pot-life di circa 8 ore.

## Screen Printing Inks

**NOTA INFORMATIVA IMPORTANTE**

Le informazioni riportate in questa scheda tecnica non sono da ritenersi esaustive, ma chiunque dovesse utilizzare il prodotto per un qualsiasi scopo diverso da quello specificatamente consigliato sul presente documento senza una precisa conferma scritta da parte nostra, lo fa a suo rischio e pericolo.

Sebbene infatti ci adoperiamo per assicurare che tutti i consigli qui contenuti riguardo al prodotto siano corretti, non abbiamo tuttavia nessun controllo né sulla qualità e le condizioni del supporto, né sui molteplici fattori che possono influire sull'uso e l'applicazione del prodotto.

Pertanto, salvo specifici accordi scritti, non accettiamo nessuna responsabilità – di qualità natura ed in qualunque maniera si dovesse presentare – in merito al rendimento del prodotto, né per qualsiasi perdita o danno derivante dall'uso non autorizzato del prodotto.

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a revisioni periodiche, in base all'esperienza e alla nostra politica di costante miglioramento del prodotto.